

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Cavenier

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ТЕКСТУРИРОВАННЫМ ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА



СЕРИЯ 023

CAVENIER - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

CAVENIER - декоративное покрытие для внутренних работ, единственное в своем роде, очень легкое в использовании. Благодаря особой пастообразной консистенции материал прекрасно наносится, быстро и просто создается декоративный эффект, в том числе на неровных поверхностях.

Его текстура характеризуется кристаллическим и перламутровым аспектом создаваемым совокупностью минеральных частиц.

База серебро (argento) позволяет реализовать различные хроматические вариации от теплых тонов наиболее классических отделок до более темных тонов для современной интерпретации.

Многочисленные декоративные эффекты, варьируемые в зависимости от техники нанесения, позволяют индивидуализировать любое помещение.

CAVENIER не содержит формальдегидов и пластификаторов.

Сертификат Редсерт²: Продукт снижает потребление ископаемых ресурсов за счет использования возобновляемого сырья в цепочке создания стоимости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Связующее вещество: акриловые сополимеры в водной эмульсии

-Пигменты и наполнители: минеральные наполнители.

-Растворитель: вода

-Классификация качества воздуха в помещении: A+

-Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,34 \pm 0,05$ кг/л

-Вязкость: пастообразная консистенция

-Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0

Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.

-Высыхание (при 25 °C и 65% относ.влажности): поверхностное через три часа; повторное нанесение через 6 часов.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется внутри на:

- Новые и старые штукатурки на основе гидравлических связующих.
- Бетонные поверхности.
- Гипсовые и гипсокартонные поверхности.
- Старые краски и покрытия для стен, органической или минеральной природы, сухие, плотные, поглощающие и плотно прилегающие.
- Минеральные конгломераты различной природы, но только те, которые обладают свойствами поглощения.

Поверхности должны быть надлежащим образом подготовлены в соответствии с процедурой, описанной в параграфе «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».

Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и гипсокартона:

-Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.

-При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором 222 код 4810222 и закрепляющим раствором СОМВАТ 333 код 4810333. При необходимости добавить в материал противогрибковый СОМВАТ 444 код 4810444.

-Удалить при помощи щетки или промывания возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоившиеся известковые краски и темперы.

-Устранить при помощи щетки скопления пыли и смога.

При наличии значительных неровностей поверхности выровнять дыры, расщелины, трещины и впадины при помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным заполняющим составом.

-Отшлифовать штукатурку и возможные неровности наждачной бумагой; удалить пыль.

-Продолжить финишное выравнивание штукатурки с помощью RASAMIX 9440160, ВЕТОМАРС 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.

-Нанести один слой настенной акриловой грунтовки на водной основе IDROFIS 4700006 или микронизированной грунтовки без растворителей АТОМО 8840001.

-Приступить к нанесению CAVENIER согласно инструкции по нанесению.

*(Разведение грунтовки и количество ее нанесения прямым образом зависят от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура окружающей среды: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: кельма из нержавеющей стали.

- Количество слоев: 1-2 в зависимости от желаемого эстетического эффекта

- Разведение: готов к использованию

- Способы нанесения:

Эффекты в один слой

Распределить равномерно CAVENIER по высохшей основе при помощи стальной кельмы.

До полного высыхания выполнить при помощи кельмы круговые движения в противоположных направлениях для выделения кристаллов.

Эффекты в два слоя

Распределить равномерно CAVENIER по высохшей основе при помощи стальной кельмы.

После высыхания первого слоя нанести следующий слой используя необходимый инструмент в зависимости от желаемого эффекта.

- Сразу после использования промыть инструменты водой.

- Очистка стены: возможна не ранее, чем через 20 дней водой.

- Расход материала:

Эффекты в один слой

6-10 м.кв./л в зависимости от желаемого эффекта при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

Эффекты в два слоя

3-4 м.кв./л в два слоя в зависимости от желаемого эффекта при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в готовой базе Argento (серебро) (0070), используемой также в качестве базы для колеровки.

Колеровка осуществляется по системе Sistema Tintometrico.

Возможна также колеровка материала красителями COLORADO серия 548.

В случае использования различных партий колерованного материала советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория A/I: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)
Содержит не более: 200 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративное покрытие с текстурированным перламутровым эффектом для внутренних работ.
Нанесение CAVENIER серия 023 на основе акриловых сополимеров в водной эмульсии минимум в два слоя в зависимости от желаемого эстетического эффекта.
Доставка и нанесение материала € за кв.м.